



Акредитирана от ИА "БСА" съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Сертификат № 47 ЛИ; Валиден до 30.06.2014 г.

лист 1
всичко листа 2

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 208 / 07.03.2013 г.

1. ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ.
ПРОДУКТ ОТ ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН (EPS) – „**STIROSAUR EPS 200P**”
дебелина 50 mm
Производител: „СТИРОСАУР” АД, с. Ведраре, общ. Карлово
(наименование на продукта – тип, марка, вид и др.)
2. „СТИРОСАУР” АД, с. Ведраре, общ. Карлово, местност Тарла Топрак
Заявление № 190, вх. № НОС-06-259/13.02.2013 г.
Пробата е доставена от Заявителя.
(наименование на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)
3. Метод за изпитване: БДС EN 823:2000, БДС EN 1602:2003,
БДС EN 824:2002, БДС EN 825:2002, БДС EN 12089:2003, БДС EN 12086:2002,
БДС EN 1607:2007, БДС EN 1604:2006, БДС EN 822:2000
(номер на стандартите или валидираните вътрешнолабораторни методи)
4. Дата на получаване на образците / пробите за изпитване в
лабораторията: 13.02.2013 г.
5. Количество на изпитваните образци: 2 плоскости – 1,0 x 0,5 x 0,05 m
(количество на пробите и тяхната маса)
6. Дата на извършване на изпитването: 18.02 – 05.03.2013 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА АКРЕДИТИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯ:

(н.с.инж. М.Костова)



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

7.1 Изпитвания/измервания в обхвата на акредитация

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти / валидирани методи	№ на образца по ВХ - изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването	Отклонения от метода на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Дебелина	mm	БДС EN 823:2000	208	50,2	50,0 ± 1,0	t = 22 °C	не
2.	Плътност	kg/m ³	БДС EN 1602:2003	208	31,4	± 1	t = 22 °C	не
3.	Правоъгълност	mm/m	БДС EN 824:2002	208	< 1	± 2	t = 22 °C	не
4.	Равнинност	mm	БДС EN 825: 2002	208	< 1	± 5	t = 22 °C	не
5.	Якост на огъване	кРа	БДС EN 12089:2003	208	370	≥ 350	t = 22 °C	не
6.	Число на дифузно съпротивление на водна пара - μ	-	БДС EN 12086:2002	208	32	40 ÷ 100	t = 22 °C	не
7.	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	кРа	БДС EN 1607:2007	208	385	≥ 200	t = 22 °C	не
8.	Стабилност на размерите, 48 h, 70 ± 2 °C - широчина - дължина - дебелина	%	БДС EN 1604:2006	208	0,17 0,23 0,28	≤ 1 ≤ 1 ≤ 1	t = 70 °C	не
9.	Геометрични размери - доставни: - широчина - дължина	mm	БДС EN 822:2000	208	502 1001	500 ± 2 1000 ± 2	t = 22 °C	не

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат), само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: 
(И.С.Инж. В.Райчев)



РЪКОВОДИТЕЛ НА АКРЕДИТИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯ:
(И.С.Инж. М.Костова)